

## Vitex Kitchen & Bath

Barva do vlhkých prostor

- ochrana proti plísním
- velká vydatnost a krycí schopnost
- omyvatelná

Je emulzní plně omyvatelná interiérová barva určená pro povrchy s vysokou vlhkostí a kondenzací vodních par např. kuchyně, koupelny, prádelny, sklepy apod. Díky svému speciálnímu složení zabraňuje účinně růstu plísní a hub ve filmu barvy. Má vysokou vydatnost, vynikající bělost a výborný rozliv s hladkým, rovným povrchem. Lze ji tónovat systémem Colorfull.



**Stupeň bělosti:** min. 99%, kryvost 1.

### Informace k aplikaci

Před použitím dobře promíchejte případně naředte a občas opakujte i během aplikace. Naneste dvě vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí. Barva zasychá na dotek po 30-60minutách, ale mezi vrstvami nechte minimální rozmezí 3-4hod./23°C. Barvu můžete plně omývat až po 3 týdnech od aplikace. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.

Nepoužitá barva vyžaduje speciální zacházení pro bezpečnou likvidaci.

**Ředění:** 0-10% voda

**Doba schnutí na dotyk:** 30 - 60 minut

**Doba na druhý nátěr:** 3 - 4 hodin

**Balení:** 750ml, 1l, 3l, 9l

**Vydatnost na jednu vrstvu:** 12-14 m<sup>2</sup>/l

**Aplikace:** váleček, štětka, nástřík

**Povrchová úprava:** 1

**Lze tónovat v systému Colorfull:** ano

**Měrná hmotnost:** 1,59 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) v bílém provedení

**Čistění:** vodou

### Příprava povrchu

Povrchy musí být hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a materiálů se špatnou přilnavostí. Otvory nebo trhliny vyplňte akrylovým tmelem Acrylic putty a přebruste. Povrchy již napadené plísní, skvrnami od kouře, kávy apod. musíte omýt mýdlovou vodou nechat vyschnout a poté penetrovat. Nové nebo porézní povrchy natřené méně kvalitními barvami vždy penetrujte. Doporučené penetrační nátěry Acrylan Unco nebo Vitex Primer 100% a na skvrny použijte Blanco eco ředitelné vodou.

### Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

**Certifikace:**



## Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 30 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <29 g / l.