

## Vitex Vito Plus

Interiérová barva proti plísním

- antibakteriální a omyvatelná
- vysoká kryvost a vydatnost
- TOM třída 2

Je interiérová protiplísňová barva **s ionty stříbra stříbra a s antibakteriální účinkem** (vysoká certifikace IMSL). Díky svému speciálnímu složení snižuje (až o 99,9%) množství bakterií na povrchu nátěru. Proto je vhodná k nátěrům prostor s vysokými nároky na hygienickou čistotu jako jsou nemocnice, porodnice, operační sály, potravinářské prostory, dětské pokoje, školy, školky, tělocvičny, a samozřejmě je vhodná i do běžných prostor. Je plně omyvatelná (třída 2 dle EN 13300) při zachování prodyšnosti vodních par z natřených povrchů. Má vynikající kryvost, vysokou vydatnost a výborný rozliv. Lze ji tónovat v bohaté škále odstínů.



**Odstín:** Bílá + lze tónovat dle RAL, NCS

**Stupeň bělosti:** min. 99%, kryvost 1.

### Informace k aplikaci

Před použitím barvu naředte do 10% vodou dle způsobu aplikace. Dobře promíchejte a občas opakujte i během nátěru. Naneste jednu vrstvu štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí barva zasychá na dotek po 30-60min./23°C po dokonalém proschnutí minimálně 3-4hod/23°C lze aplikovat další vrstvu nátěru. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.

Nepoužitá barva vyžaduje speciální zacházení pro bezpečnou likvidaci.

**Ředění:** do 10% vodou, dle způsobu aplikace

**Doba schnutí na dotyk:** 30-60 minut

**Doba na druhý nátěr:** 3-4 hodiny

**Balení:** 750ml, 1l, 3l, 9l, 15l

**Vydatnost na jednu vrstvu:** 13-16 m<sup>2</sup>/l

**Aplikace:** štětec, váleček, stříkácí pistole

**Povrchová úprava:** 1

**Lze tónovat v systému Colorfull:** ano

**Měrná hmotnost:** 1,54 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

**Čistění:** vodou

### Příprava povrchu

Povrchy musí být hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a materiálů se špatnou přilnavostí. Otvory nebo trhliny vyplňte akrylovým tmelem Acrylic putty, Visto nebo Acrylic light putty a přebruste. Nové nebo porézní povrchy natřené méně kvalitními barvami vždy penetrujte. Doporučené penetrační nátěry Acrylan Unco, Gypsum board nebo Vitex Primer 100% a na skvrny použijte Blanco eco ředitelné vodou.

### Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

Certifikace:



## Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 30 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <10 g / l.

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

